





CASAL



Topflor

HETEROGÉNEO COMFORT UNI ECO



DATOS TÉCNICOS Eco

DESCRIPCIÓN				
Grosor total	EN 428	mm		3.0mm
Grosor de capa de desgaste	EN 429	mm		0.7mm
Peso	EN 430	g/m ²		2380g/m ²
Ancho de rollo	EN 426	cm		180cm
Largo de rollo	EN 426	m		20m

CLASIFICACIÓN				
Clasificación	EN 685	class		34-42
Resistencia al fuego	NF P 92-506	—		M2
	EN 13 501-1	—		Class Bfl-S1
	ASTM E648	—		Class 1
Pruebas tóxicas	GB 8624-2006	—		GB 8624 B1
	GB 18586-2001	—		Pass
Resistencia eléctrica	EN 1815	kv		< 2
	EN1081	Ω		≥10 ⁹
Deslizamiento seco	EN 13893	—		≥0.3
Deslizamiento mojado	DIN 51130	—		R10

DESEMPEÑO				
Resistencia a la abrasión	EN 649	--		Group T
Estabilidad dimensional	EN 434	%		≤0.40
Sangrado residual	EN 433	mm		≤0.20
Resistencia térmica	EN 12 524	W/(m.K)		0.25
Solidez del color	EN ISO 105 - B02	degree		≥6
Resistencia química	EN 423	--		good
Prueba general de ruedas	EN 425	--		suitable
Reducción del sonido	EN ISO 717/2	dB		18
Flexibilidad	EN 435	--		excellent
Antibacterial y fungicida	MRSA	—		very good
	DIN EN ISO 846-A/C	--		Good
Tratamiento de superficie				UV
Tratamiento térmico		°C		suitable max. 28
Uso marítimo	IMO RES A 653 (16)-IMO MSC 61 (67) Annex 1 Part 2,5			

CE MARKING

EN 14041

