





CASAL



Topflor

HETEROGÉNEO SAFETRED



DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Grosor total	EN 428	mm	2.0mm
Grosor de capa de desgaste	EN 429	mm	0.70mm
Peso	EN 430	g/m ²	2350g/m ²
Ancho de rollo	EN 426	cm	200cm
Largo de rollo	EN 426	m	20m

CLASIFICACIÓN

Clasificación	EN 685	class	34-43
Resistencia al fuego	EN 13 501-1	--	Class Bfl-S1
	EN ISO 9239-1	kW/m ²	> 8
	GB 8624-2006	--	GB 8624 B1
Resistencia eléctrica	EN 1815	kV	< 2
	EN1081	Ω	≥10 ⁹
Deslizamiento seco	EN 13893	--	≥0.3
Deslizamiento mojado	DIN 51130	--	R10

DESEMPEÑO

Resistencia al desgaste	EN660-2	mm ³	≤2.0
Grupo de desgaste	EN 649	group	T
	EN 651	group	T
Estabilidad dimensional	EN 434	%	≤0.40
Sangrado residual	EN 433	mm	≤0.10
Reducción de sonido	EN ISO 717-2	dB	9
Conductividad térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Solidez de color	EN ISO 105 - B02	degree	≥6
Resistencia química	EN 423	--	Good
Prueba general de ruedas	EN 425	--	No damage
Flexibilidad	EN 435	--	Excellent
Antibacterial y fungicida	MRSA	--	Good
Tratamiento de superficie	--	--	PUR
Tratamiento térmico		°C	Suitable max. 30

CE MARKING



EN 14041

