





CASAL



Topflor

HETEROGÉNEO TOPLOCK



Grosor total	EN 428	mm	5.0mm	6.0mm
Grosor de capa de desgaste	EN 429	mm	0.5mm	2.0mm
Peso	EN 430	g/m ²	8950g/m ²	9800g/m ²
Tamaño	EN 427	mm	914.4x914.4mm	914.4x914.4mm

Clasificación	EN 685	class	34-43	34-43
Resistencia a incendios	EN 13501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1
	ASTM E648	--	Class 1	Class 1
Resistencia eléctrica	EN 1815	kv	<2	<2
Resistencia a deslizamientos	DIN 51130	--	R9	R10

Grupo de abrasión	EN 649	--	Group T	Group T
Estabilidad dimensional	EN 434	%	≤0.25%	≤0.25%
Impresión residual	EN 433	mm	≤0.10mm	≤0.10mm
Resistencia térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25	0.25
Resistencia a luz	EN 20 105-B02	degree	≥6	≥6
Resistencia química	EN 423	--	Excelente	Excelente
Prueba general de ruedas	EN 425	--	adecuado	adecuado
Aislamiento de sonido	EN ISO 717/2	dB	9dB	12dB
Flexibilidad	EN 435	--	OK	OK
Antibacterial y fungicida	--	--	OK	OK
Tratamiento de superficie	--	--	PUR+	PUR+
Tratamiento térmico	--	°C	adecuado max.28	adecuado max.28


CE MARKING




EN 14041




Hospital, clinics and residential homes



Offices



Public buildings



School, universities and nurseries




Transport



Shops



Hotels



Industry