





CASAL



Topflor

HOMOGÉNEO EVOLUTION



DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Grosor total	EN 428	mm	2.0mm
Peso	EN 430	g/m ²	2950g/m ²
Espesor de la capa de desgaste	EN 429	mm	2.0mm
Ancho de rollo	EN 426	cm	200cm
Largo de rollo	EN 426	m	24m

CLASIFICACIÓN

Clasificación	EN 685	class	34-43
Resistencia al fuego	NF P 92-506	--	M2
	EN 13 501-1	--	Bfl-S1
	ASTM E648	--	Class 1
Prueba tóxica	GB 8624-2012	--	B1
	GB 18586-2001	--	Pass
Resistencia eléctrica	EN 1815	kv	< 2
	EN 1081	Ω	≥10 ⁹
Deslizamiento seco	EN 13893	--	≥0.3
Deslizamiento mojado	DIN 51130	--	R9

DESEMPEÑO

Grupo de abrasión	EN 649	--	Group T
Estabilidad dimensional	EN 434	%	≤0.40
Sangrado residual	EN 433	mm	0.03
Conductividad térmica	EN 12 524	W/(m K)	0.25
Solidez del color	EN ISO 105 - B02	degree	≥6
Resistencia a químicos	EN 423	--	Good
Prueba general de ruedas	EN 425	--	Suitable
Reducción del ruido	EN ISO 717/2	dB	Approx.+4
Flexibilidad	EN 435	--	Excellent
Anti bacterial y fungicida	MRSA	--	Good
	DIN EN ISO 846 -A/C	--	Good
Tratamiento de la superficie			PUR
Tratamiento térmico		C	Suitable max.28


CE MARKING




EN 14041




Hospital, clinics and residential homes




Offices



Public buildings




School, universities and nurseries




Transport



Shops



Hotels



Industry