



# CASAL



# Topflor

## HOMOGÉNEO SEASON

### DATOS TÉCNICOS

#### DESCRIPCIÓN

Grosor total	EN ISO 24346	mm	2.0 mm
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	0.40 mm
Peso	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3150 g/m <sup>2</sup>
Ancho del rollo	EN ISO 24341	cm	200 cm
Largo del rollo	EN ISO 24341	m	20 m

#### CLASIFICACIÓN

Clasificación	EN ISO 10874	class	34-43
Resistencia al fuego	EN 13 501-1	class	Class Bfl-S1
Propensión a la electricidad	EN 1815	kV	< 2
Resistencia a deslizamiento	DIN 51130	class	R10

#### CLASIFICACIÓN

Resistencia al desgaste	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤2.0
Grupo de desgaste	--	group	Group T
Contenido de aglomerante	EN ISO 10581	type	I
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤0.40
Sangrado residual	EN ISO 24343-1	mm	≤0.10
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	9
Prueba general de ruedas	ISO 4918	--	Pass
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidez del color	EN 105-B02	degree	≥6
Tratamiento de la superficie	--	--	PUR
Resistencia a químicos	EN ISO 26987	class	Good
Actividad anti-bacterial	ISO 22196	--	>99%
COVs después de 28 días	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	<10

#### CE MARKING



EN 14041

